



QAC HM Ipari ragasztó spray Technikai Adatlap

A QAC HM egy széles körben alkalmazható, magas minőségű, nagy kötőszilárdságú ipari kontaktragasztó. Remek vízálló tulajdonsága mellett nagyon jól tűri a hőt (+93 °C) és olyan területeken használható, mint dekorlaminálás, furnérozás, textil, szövet, kárpit, hab, parafa, üveg, tükör, csempe, fémek, rétegelt lemez és műanyag összeragasztása.

Nyomásérzékenysége miatt, különösen alkalmas hab és szövet ragasztására.

- gyors tapadás, erős kötés
- költséghatékony
- gyorsan szárad
- jól tűri a hőt (+93 °C) és a nedvességet
- klóros oldószertől mentes
- ózonpajzsra ártalmatlan
- vízálló
- rugalmas

Használati útmutató (spray kiszerelés)

A QAC HM ragasztót hordjuk fel a két összeragasztandó felületre 10-20 cm távolságról. Győződjünk meg arról, hogy a felületek szárazak, tiszták, olajtól, zsírtól és egyéb oldószertől mentesek. Permetezzünk az anyagból oly módon hogy a felület legalább 80%-a fedve legyen. A felületeket ne nedvesítsük. Felvitel után hagyjuk állni az anyagot 3-5 percre. Porózus felületek esetén ajánlatos a száradási idő letelte után újabb réteget felvinni. Ezután illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze erőteljesen. A ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Optimális kötés eléréséhez minimum 18° C az ideális kötési hőmérséklet.

Különleges óvintézkedések canister/ tartály kiszereléshez

Az optimális eredmények eléréséhez a tartály hőmérséklete legyen felett 18 ° C-on a használat során, de mindig legyen minimum 10 ° C felett. A tartályt vigyük be fűtött helyiségbe felhasználás előtt legalább 48 órával, hogy akklimatizálódni tudjon. Mindig zárja le a csapot, ha nem használja. Ne tegye hideg padlóra a tartályt a használat során. Ha a tartály külső borítása párás, túl hideg benne a ragasztó.

Figyelmeztetés

- Csak jól szellőztetett helyen használható.
- Ne hígítsa.
- Ne égesse el.
- Ne tegye ki szélsőséges, vagy 50 ° C feletti hőmérsékletnek.
- Tartsa távol gyújtóforrásoktól.
- Nyomást szüntesse meg, a tömlő leválasztása előtt.
- Tesztelje az anyag alkalmasságát használat előtt.



QAC HM Ipari ragasztó spray Technikai Adatlap

Ezek a termékek kizárólag ipari felhasználásra készültek.

TECHNIKAI ADATOK

- Viskozitás: 300 cps 25 ° C-SP # 2, 30r.p.m.
- Szárazanyag-tartalom: 28,0%
- Szín: víztiszta
- Tűzállóság: gyúlékony ragasztó - gyúlékony hajtóanyag
- nyíróerő > 150 psi
- szakítószilárdság (180 ° Peel) > 25 pli
- hőállóság (SAFT) 100gram > 105 ° C
- Száradási idő: 2-3 perc
- Nyitott idő: hosszú
- Élettartam: 18 hónap a gyártástól számítva
- Kiszerezés: 500 ml spray, vagy 17 kg canister

TÁROLÁS

- Biztonsági adatlapot nézze át használat előtt.
- Ne tárolja 50 ° C feletti hőmérsékleten.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne tárolja közvetlenül a betonon.
- Az optimális teljesítmény érdekében tárolja a ragasztót 18 ° C-on használat közben, de legalább 10 ° C felett.
- Ha a tömlőt csatlakoztatta, tartsa folyamatosan a szelepet nyitva és a tömlőn szabályozza a nyomást minden alkalommal.
- Ne zárja be szelepet, amíg készen nem áll csatlakoztatni az új tartályt.
- Szüntesse meg a nyomást még a tömlő bontása előtt.
- Mindig ellenőrizze a termék megfelelőségét az adott alkalmazáshoz a használat előtt.
- Fagyűrő, fagypont alatti tárolás esetén felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell vinni, a fejrészt ne tartsuk a földön.

A Biztonsági adatlapban lévő információkat a kiadás időpontjában pontosnak hisszük, de nem fogadjuk el a felhasználás során keletkező semmilyen kár, sérülés megtérítési igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettségeket). Az információk nem érvényesek az adatlapban nem azonosított egyéb felhasználásokra, illetve más anyagokkal történő kombinált alkalmazásra. Fontos, hogy a felhasználó saját tesztet végezzen a termék alkalmazhatóságára a megfelelőség tekintetében.

Indi Europa Kft

2151 Fót, József Attila u. 26 • +36 30 997 5934 • Fax: +36 27 360 258 • E-mail: info@indieuropa.hu