



QAC SG Polisztirolragasztó

Technikai Adatlap

A QAC SG széles körben alkalmazható, magas minőségű ipari kontaktragasztó, mely elsősorban a szigetelési és épületgépészeti iparban használatos. Vízálló tulajdonsága mellett, speciálisan polisztirol ragasztására fejlesztették ki, de egyaránt használható egyéb olyan területeken is, mint puha szövet, kárpit, hab, parafa, műanyag, PU, PI habok, MDF, forgácslap, rétegelt lemez, üvegyapot, fűdémszigetelés. Alkalmas ideiglenes és állandó kötés kialakítására is.

Használat előtt tesztelje a terméket. Nem javallott lágyított vinilek, rugalmas műanyagok, PE vagy PP ragasztására.

- Magas hőmérsékletnek ellenálló.
- Szobahőmérsékleten kiválóan köt.
- Gyorsan száradó, hosszú nyitott idejű.
- Gyors tapadás, erős kötés
- Nem oldja meg a polisztirolt
- Vízálló
- Költséghatékony
- Klóros oldószertől mentes
- Ózonpajzsra ártalmatlan

Használati útmutató (spray kiszerelés)

A QAC SG ragasztót hordjuk fel a két összeragasztandó felületre. Győződjünk meg arról, hogy a felületek szárazak, tiszták, olajtól, zsírtól és egyéb oldószertől mentesek. Permetezzünk az anyagból oly módon hogy a felület legalább 80%-a fedve legyen, 10-20 cm távolságból. A felületeket ne nedvesítsük. Felvitel után hagyjuk állni az anyagot 3-5 percre. Porózus felületek esetén ajánlatos a száradási idő letelte után újabb réteget felvinni. Ezután illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze erőteljesen. A ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Optimális kötés eléréséhez minimum 18° C az ideális kötési hőmérséklet.

Különleges óvintézkedések canister/tartály kiszereléshez

Az optimális eredmények eléréséhez a tartály hőmérséklete legyen felett 18 ° C-on a használat során, de mindig legyen minimum 10 ° C felett. A tartályt vigyük be fűtött helyiségbe felhasználás előtt legalább 48 órával, hogy akklimatizálódni tudjon. Mindig zárja le a csapot, ha nem használja. Ne tegye hideg padlóra a tartályt a használat során. Ha a tartályt külső borítása párás, túl hideg benne a ragasztó.

Figyelmeztetés

- Csak jól szellőztetett helyen használható.
- Ne hígítsa.
- Ne égesse el.
- Ne tegye ki szélsőséges, vagy 50 ° C feletti hőmérsékletnek.



QAC SG Polisztirolragasztó

Technikai Adatlap

- Tartsa távol gyújtóforrásoktól.
- Nyomást szüntesse meg, a tömlő leválasztása előtt.
- Tesztelje az anyag alkalmasságát használat előtt.

Ezek a termékek kizárólag ipari felhasználásra készültek.

TECHNIKAI ADATOK

- Szárazanyag tartalom: 30,0% +/- 2,0%
- Viskozitás: 300 cps +/- 50 cps
- Sűrűség: 0,66-0,70
- Hőállóság: > 95 ° C
- Nyitott idő: 1 óra
- Szín: átlátszó vagy zöld
- Tűzveszélyesség: ragasztó, gyúlékony hajtóanyaggal
- Száradási idő: 1-3 perc
- Élettartam: 18 hónap a gyártástól számítva
- Kiszerezés: 500 ml spray, vagy 13,6 kg canister

TÁROLÁS

- Biztonsági adatlapot nézze át használat előtt.
- Ne tárolja 50 ° C feletti hőmérsékleten.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne tárolja közvetlenül a betonon.
- Az optimális teljesítmény érdekében tárolja a ragasztót 18 ° C-on használat közben, de legalább 10 ° C felett.
- Ha a tömlőt csatlakoztatta, tartsa folyamatosan a szelepet nyitva és a tömlőn szabályozza a nyomást minden alkalommal.
- Ne zárja be szelepet, amíg készen nem áll csatlakoztatni az új tartályt.
- Szüntesse meg a nyomást még a tömlő bontása előtt.
- Mindig ellenőrizze a termék megfelelőségét az adott alkalmazáshoz a használat előtt.
- Fagytűrő, fagyponthoz alatti tárolás esetén felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell vinni, a fejrészt ne tartsuk a földön.

A Biztonsági adatlapban lévő információkat a kiadás időpontjában pontosnak hisszük, de nem fogadjuk el a felhasználás során keletkező semmilyen kár, sérülés megtérítési igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettségeket). Az információk nem érvényesek az adatlapban nem azonosított egyéb felhasználásokra, illetve más anyagokkal történő kombinált alkalmazásra. Fontos, hogy a felhasználó saját tesztet végezzen a termék alkalmazhatóságára a megfelelőség tekintetében.

Indi Europa Kft

2151 Fót, József Attila u. 26 • +36 30 997 5934 • Fax: +36 27 360 258 • E-mail: info@indieuropa.hu